VINYL OBJECT 24

		HDF	Hydrowood	Hydro Fix Object 24	Hydro Sound	FLIESE
Masse & Gesamtdicke	EN 427 & EN 428	ca. 1235 × 230 × 10,0 mm ca. 1235 × 305 × 10,0 mm	ca. 1235 × 230 × 10,0 mm ca. 1235 × 305 × 10,0 mm	ca. 1235 × 230 × 5,4 mm ca. 1235 × 305 × 5,4 mm	ca. 1235 × 230 × 6,7 mm ca. 1235 × 305 × 6,7 mm	ca. 1235 × 230 × 2,0 mm ca. 1235 × 305 × 2,0 mm
Klassifikation	EN 16511	Wohnbereich 23 Objektbereich 33	Wohnbereich 23 Objektbereich 33	Wohnbereich 23 Objektbereich 33	Wohnbereich 23 Objektbereich 33	Wohnbereich 23 Objektbereich 33
Flächengewicht	EN 430	ca. 9.800 g/m²	ca. 10.800 g/m²	ca. 6.700 g/m²	ca. 7.200 g/m²	ca. 3.600 g/m²
Trittschallverbesserungsmass	EN ISO 717-2	ca. 16 dB	ca. 16 dB	ca. 18 dB	ca. 20 dB	ca. 5 dB
Stuhlrolleneignung	EN 425	geeignet für Typ W	geeignet für Typ W	geeignet für Typ W	geeignet für Typ W	geeignet für Typ W
Brandverhalten	EN ISO 9239-1	Bfl s1	Bfl s1	Bfl s1	Bfl s1	Bfl s1
Wärmedurchgangswiderstand	EN 12524	ca. 0,088 m² K/W	ca. 0,090 m² K/W	ca. 0,050 m² K/W	ca. 0,050 m² K/W	ca. 0,019 m² K/W
Massstabilität	EN 434	< 0,10%	< 0,10%	< 0,15%	< 0,15%	< 0,25%
Resteindruck	EN 433	max. 0,03 mm	max. 0,03 mm	max. 0,03 mm	max. 0,03 mm	max. 0,03 mm
Lichtechtheit	ISO 105	> 6	> 6	> 6	> 6	> 6
Chemikalieneinwirkung	EN 423	Gute Beständigkeit	Gute Beständigkeit	Gute Beständigkeit	Gute Beständigkeit	Gute Beständigkeit
Emissionswerte		laut AgBB	laut AgBB	laut AgBB	laut AgBB	laut AgBB
Dickenquellung 24h	EN 317	< 8%	< 1 % (wasserfest)	0 % (wasserfest)	0 % (wasserfest)	0 % (wasserfest)
Querzugwerte Klickverbindung	ISO 24334	>500 kg/lfm – kg/m	>650 kg/lfm – kg/m	>500 kg/lfm – kg/m	>500 kg/lfm – kg/m	
Aufladungsspannung	EN 1815	< 2,0 kV	< 2,0 kV	< 2,0 kV	< 2,0 kV	< 2,0 kV
Koeffizient Rutschhemmung	EN 51130	R10	R10	R10	R10	R10